



G1 FLIESEN-GRUND

TECHNISCHES DATENBLATT

Lösemittelfreie, schnell trocknende Grundierung zur Vorbehandlung saugfähiger, mineralischer Untergründe.

Anwendungsgebiete

Grundierung saugfähiger mineralischer Untergründe (bspw. Kalkzementputze, Zement- und Calciumsulfatestriche, Mauerwerk) im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden.

Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Trockenzeit	40 – 60 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte; auf gipsgebundenen Untergründen ca. 18 bis 24 Stunden
Werkzeuge	Quast, Lammfellroller, Schaumstoffroller, Pinsel. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verbrauch:	150 – 250 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung:	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig; vor Frost schützen
Lieferform:	5 kg-Kanister; 90 Kanister pro Europalette (450 kg)

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324
E-Mail: ceratec@eurobaustoff.de
www.ceratec-fliesenzubehoer.de

The logo for Ceratec, featuring the word "Cera" in a white script font on an orange background, and "tec" in a black script font on a white background.

G1 FLIESEN-GRUND

TECHNISCHES DATENBLATT

Mögliche Untergründe

Saugfähige Untergründe wie porenoffener Beton, Porenbeton, Zementestriche, Trockenestriche, Putze aus Zement, Kalkzement oder Putz- und Mauerbinder, Mauerwerk, Gipsputze, geeignete Wandbauplatten aus Gipskarton, Gipsfaser- und Zementfaserplatten.

Vorbereitung der Untergründe

Alle Untergründe müssen trocken, fest, tragfähig, ebenflächig und dürfen nicht verformbar sein. Sie müssen frei von Staub, Schmutz, losen Bestandteilen und Trennmitteln wie Öl, Fett, Wachs, Lack- und Farbanstrichen sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien, Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitung

Mit der Lammfellrolle, Schaumstoffrolle oder Malerbürste gleichmäßig dünn auftragen und gut trocknen lassen. Pfützenbildung vermeiden. Bei nachfolgendem Auftrag von Ceratec Fliesenklebern, Spachtelmassen oder Dichtschlämmen kann Ceratec G1 Fliesengrund 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Auf gipsgebundenen Untergründen nur unverdünnt verarbeiten.

Die entsprechenden Regeln der Technik, DIN-Normen, Richtlinien und Merkblätter sind zu beachten.

Alle Zeitangaben beziehen sich auf den Normalbereich (ca. +23 °C und ca. 65 % relative Luftfeuchtigkeit).

Prüfzeugnisse

PG-AIV-F

Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Ceratec FD1/FD2 Flüssigabdichtung, Ceratec D1-Dichtschlämme und weiteren Ceratec-Komponenten.

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweise

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



G1 FLIESEN-GRUND

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweis

Alle Angaben dieser Produktinformation, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte entsprechen dem jeweiligen aktuellen Kenntnisstand. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen am Bau wird jedoch empfohlen, die Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit dieser Angaben und der jeweils vorgesehenen Maßnahmen durch Vorversuche zu überprüfen. Wir übernehmen die Gewähr für die prinzipielle Richtigkeit der Produktinformation und die beschriebenen und zugesicherten Eigenschaften der erwähnten Produkte. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Bitte beachten Sie auch die aktuell gültige Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung!

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324
E-Mail: ceratec@eurobaustoff.de
www.ceratec-fliesenzubehoer.de